



TOTEKTM
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в
Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 68224.
e-mail: tottek@yandex.ru



ПАСПОРТ № 22/164
Моторное газовое масло ГМ SAE W40

Партия № 22-164 от 19 октября 2022 г.

| № п/п | Наименование показателей | Результат испытания | Метод испытания |
|-------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с | 13,66 | ASTM D 445 |
| 2 | Потери от испарения (по методу NOACK), % масс | 2,6 | ASTM D 5800 |
| 3 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла | 4,2 | ASTM D 2896 |
| 4 | Массовая доля сульфатной золы, % | 0,64 | ASTM D 874 |
| 5 | Температура застывания, °С | Минус 50 | ASTM D 5950 |
| 6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 268 | ASTM D 92 |
| 7 | Массовая доля активных элементов, мг/кг Кальций Магний Цинк Фосфор | 1684 17 390 282 | ASTM D 5185 |
| 8 | Плотность при 20°C, кг/м ³ | 858 | ASTM D 4052, ГОСТ Р 57037/3900 |
| 9 | Содержание серы, % | 0,291 | ASTM D 4294 |

Начальник лаборатории



Владиславлев Л.И.