

ПАСПОРТ № 24/109**Масло теплоноситель TOTЕК МТ- 300**

Партия № 24-109 от 23 марта 2024г.

№ п/п	Наименование показателей	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,6	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Фракционный состав: До 5% выкипает при температуре До 95% выкипает при температуре	359 437	ASTM D 2887
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	238	ГОСТ 6356
4	Температура самовоспламенения, °C	364	ГОСТ 6356 12.1.044
5	Температура застывания, °C	-38	ГОСТ 20287
6	Щелочное число, мг КОН/г	0,8	ГОСТ 11362
7	Массовая доля воды, % от массы	Отсутствие	ГОСТ 2477
8	Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие	ГОСТ 6370
15	Плотность при 20°C, кг/м ³	885	ГОСТ 3900

Начальник лаборатории

Владиславлев Л.И.