



TOTEKTM
ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ООО «ТОТЕК» 152025, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2в
Тел/факс (495) 784-03-02, (48535) 682224.
e-mail: tottek@yandex.ru



ПАСПОРТ № 24/145
Синтетическое редукторное масло TOTEK Редуктор CLP 220

Партия № 24-145 от 21 февраля 2024 г.

№ п/п	Наименование показателей	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	240	ASTM D 445
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	28,2	ASTM D 445
3	Индекс вязкости, не менее	169	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
4	Массовая доля механических примесей, % не более	отсутствие	ГОСТ 6370
5	Массовая доля воды, не более	следы	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
6	Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	889	ГОСТ 3900 или ASTM D 1298
7	Температура застывания, °C, не выше	Минус 35	ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	248	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
9	Коррозионное воздействие на медь	1В	ASTM D 130 ГОСТ 32329
10	Цвет	Оранжевый	

Начальник лаборатории



Владиславлев Л.И.