



ПАСПОРТ № 06/24
Композитное синтетическое моторное масло серии
TOTEK HR-C SAE 10W30

Партия № 24-023 от 17 января 2024 г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	9,3 – 12,5	12	ГОСТ 33 или ASTM D 445
2	Индекс вязкости, не менее	140	160	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
3	Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 25°C (CCS)	7000	3200	ASTM D 5293
4	Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 30°C (MRV)	60000	гарантированно	ASTM D 4684
5	Потери от испарения (по методу NOACK). % масс	8	7,29	ОСТ 38.01381 или ASTM D 5800
6	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	10	13,2	ГОСТ 11362
7	Массовая доля сульфатной золы, % не более	1,5	1,41	ГОСТ 12417 или ASTM D 874
8	Массовая доля механических примесей, % не более	0,015	отсутствие	ГОСТ 6370
9	Массовая доля воды, не более	следы	следы	ГОСТ 2477 или ASTM D 95
10	Температура застывания, °С, не выше	минус 45	Минус 51	ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97
11	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	230	235	ГОСТ 4333 или ASTM D 92
12	Испытание на коррозию при температуре 100°C в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не более	1в	1а	ГОСТ 2917 или ASTM D 130
13	Склонность к пенообразованию, см ³ , не более при 24°C при 94°C при 24°C после испытания при 94°C	10 30 10	гарантировано	ГОСТ 23652, п.55 или ASTM D 892
14	Массовая доля активных элементов, % масс Кальций, не менее Цинк, не менее Фосфор, не более	Не нормируется Определение обязательно	0,39 0,15 0,13	ГОСТ 13538 или ASTM D 6481,4628 ГОСТ 9827 или ASTM D 6481
15	Плотность при 20°C, кг/м ³	Не нормируется Определение обязательно	888	ГОСТ 3900 или ASTM D 1298
16	HTHS (сР) 150 °С	2.9	4,1	D 4683-04
17	Пятно износа	Не нормируется	0,34	ГОСТ 9490-75
18	Нагрузка сваривания, Н	Не нормируется	2320	ГОСТ 9490-75

Начальник лаборатории

Владиславлев Л.И.